

江苏安装便利迅捷防火板

生成日期: 2025-10-14

晶飞Dreamflare防火板是表面装饰用耐火建材，防火板是原纸（钛粉纸、牛皮纸）经过三聚氰胺与酚醛树脂的浸渍工艺，经过高温高压环境制成。1. 矿棉板、玻璃棉板：主要以矿棉、玻璃棉为隔热材料。其本身不燃、耐高温性能好、质轻，但不足之处有：①短纤维对人体呼吸系统会造成危害；②板材强度差；③板材对火灾烟气蔓延的阻隔性能差；④装饰性差，⑤安装施工工作量大。因此，该种板材现已大部分演变成以无机粘结材料为基材，矿棉、玻璃棉作为增强材料的板材。2. 水泥板：水泥板材强度高，来源***。过去常用它作防火吊顶和隔墙，但其耐火性能较差，在火场中易炸裂穿孔、失去保护作用而使其应用受到一定限制。水泥混凝土构件的隔热、隔声性能好，可作为隔墙和屋面板。建材市场上陆续出现了纤维增强水泥板等改进品种，具有强度高、耐火性能好的优点，但韧性较差、碱度大、装饰效果较差。3. 珍珠岩板、漂珠板、蛭石板：是以低碱度水泥为基材，珍珠岩、玻璃微珠、蛭石为加气填充材料，再添加一些助剂复合而制成的空心板材。具有自重轻、强度高、韧性好、防火隔热、施工方便等特点，可***应用于高层框架建筑物分室、分户、卫生间、厨房、通讯管等非承重部位。防火板，就选上海晶飞实业有限公司，用户的信赖之选。江苏安装便利迅捷防火板

防火板隔墙应用1. 板材：一般情况下建议用6mm厚度以上的玻镁板作隔墙板。2. 配件：6mm以上的板材固定在框架龙骨上，要用，钉头低于板面，以便保证饰面平整。3. 安装：开始安装时，必须标好龙骨的准确位置，并作好记号。竖龙骨中心距离为450-600mm。墙体的连接处和门窗两侧安装时要装附加龙骨，如墙体高度大于2440mm时，须在板材连接处加装支撑龙骨。4. 板距：相临板材之间留缝距4-6mm。板材与地面之间必须留有5mm的间隙，螺钉安装中心距为150mm，距板边10mm，距离板角30mm。5. 吊挂：卫生间或厨房间等吊挂重物处，必须用木板或龙骨加固，以免板材受到破坏。6. 接缝处理：在安装时板材与板材留有间隙4-6mm，用107胶水或强力胶调匀后用刮刀涂抹板材及缝隙处。陕西安装便利迅捷防火板柔性包覆上海晶飞实业有限公司防火板获得众多用户的认可。

如果应用菱镁水泥材料等无机材料作珍珠岩/蛭石粘结剂（也可采防火板用发泡以减轻门芯板的重量），可以作为隔墙板等建筑上应用；或添加部分类似脲醛树脂类、聚酯类、蛋白类、建筑胶类、107或801胶水类做粘结剂，由于有的会自然释放毒，有的则通过燃烧产生毒气，可以在充分放置后应用在次常温或高温环境里，如保温板、隔音板、隔热板等。目前，中国**大的珍珠岩防火板制造商为信阳中信珍珠岩矿业，中信珍珠岩矿业集团是集生产、销售新型墙体、节能防水保温材料于一体的工贸结合的专业环保节能材料企业。长期专业生产加工：珍珠岩，憎水珍珠岩保温板（砖），膨胀珍珠岩，珍珠岩保温管材型材，闭孔珍珠岩，玻化微珠（保温砂浆），珍珠岩助滤剂，珍珠岩除渣剂，珍珠岩覆盖剂，园艺珍珠岩，珍珠岩防火板，保温珠光砂，膨润土（钠基/钙基/锂基/饲料级），珍珠岩磨料，空心微珠，高效活性白土，白色/黄色沸石粉以及蒸压加气混凝土砌块等相关制品。如果以无机黏结材料为主要原料，应用能满足非离子型、中性状态的粘结材料，则板体不会与金属分子发生置换反应，并使每一个珍珠岩颗粒均处于包膜状态，胶膜自身耐水性高，阻碍了珍珠岩/蛭石的吸潮性能，确认不腐蚀钢板。

我们生产、加工、销售、安装防火板材防火板又名耐火板。金属风管耐火包覆系统是在原金属风管外表面填充50mm岩棉，并采用8mm防火板覆面。包覆后原金属风管耐火完整性与耐火隔热性提升至二小时，可保证防排烟系统在火灾中正常运行，学名为热固性树脂浸渍纸高压层积板是表面装饰用耐火建材。有丰富的表面色彩，纹路以及特殊的物流性能，用于室内装饰、家具、厨柜、实验室台面、外墙等领域。防火板是原纸（钛粉纸、牛皮纸）经过三聚氰胺与酚醛树脂的浸渍工艺，高温高压成。上海晶飞实业有限公司致力于提供防火板，

有想法的不要错过哦！

晶飞Dreamflare氯氧镁防火板：属于氯氧镁水泥类制品，以镁质胶凝材料为主体、玻璃纤维布为增强材料、轻质保温材料为填充物复合而成，能满足不燃性要求，是一种新型环保型板材。保温隔热：其保温、隔热性是玻璃的六倍、粘土的三倍、普通混凝土的十倍；轻质**：为普通混凝土的1/4、粘土砖的1/3，比水还轻，和木材相当；立方体抗压强度 $\geq 4\text{mpa}$ 特别是在钢结构工程中采用ALC板作围护结构就更能发挥其自重轻、强度高、延性好、抗震能力强的优越性。加工方便：可锯、可钻、可磨、可钉，更容易地体现设计意图；防火板，就选上海晶飞实业有限公司，有需要可以联系我司哦！陕西安装便利迅捷防火板柔性包覆

上海晶飞实业有限公司致力于提供防火板，欢迎您的来电！江苏安装便利迅捷防火板

晶飞防火板颜色比较鲜艳，封边形式多样，具有耐磨、耐高温、耐刷、抗渗透、容易清洁、防潮、不褪色、触感细腻、价格实惠等。火板的制造过程，是由装饰纸、牛皮纸经过含浸、烘干、高温高压等加工步骤制作而成：首先，将装饰纸、牛皮纸分别含浸在三聚氢氨树脂及苯荃树脂反应槽中，含浸一段时间后分别烘干，并裁切成需要的尺寸，再将这些含浸过的装饰纸与多张牛皮纸（视防火板不同厚度而定）排叠在一起，放置压力机下，在华氏300度（约摄氏150度）的高温下，加以每平方英寸1430磅的压力，持续均衡施压一个小时，再经修边、砂磨、品质检验等步骤制作而成。江苏安装便利迅捷防火板

上海晶飞实业有限公司成立于2013年，前身为上海秦洲节能材料有限公司，是上海较早一批专业从事建筑防火、保温材料的销售、加工、安装、设计为一体的系统服务商。一直以来，晶飞都致力于各项服务的探索与创新，以便为建筑行业提供更多更好的专业支持。目前，晶飞已获得ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证、ISO18001:2015职位健康安全管理体系认证证书。同时，已获得多项机电强排烟管道防火领域的证书。近年来，晶飞已承接了多个地区的地标性建筑项目，部分项目已参与“鲁班奖”“白玉兰奖”“钱江杯质量工程奖”等行业奖项的评选。这是对晶飞服务工作的肯定以及对其所取得优异成果的见证。立足长三角，辐射全国。成为“建筑机电领域强排管道防火的服务专家”是晶飞的愿景，也是持续努力不变的初衷。